



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 27/10/2009

DATE DE MISE À JOUR : 31/08/2011

VERSION : 05

Bâtiment et industrie

Profinish

DOMAINES D'UTILISATION

Tout sol en béton : allées pour piétons et voitures, abords de piscine, trottoirs, balcons, terrasses, entrées, places, parkings, garages, entrepôts, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Dispersion aqueuse de copolymère acrylique.
Recommandé pour les dallages colorés.
Produit sans C.O.V. préjudiciable à la sécurité, à la santé et à l'environnement.

Ce produit est non soumis à l'ADR (réglementation transport).

Profinish :

- Permet une parfaite hydratation du ciment pendant toute la durée de durcissement.
- Forme un film résistant à l'abrasion.
- Limite la pénétration des huiles, des graisses et de l'eau.
- Empêche le développement des mousses.
- Permet un nettoyage simple et rapide des souillures en évitant ainsi leur incrustation dans les porosités des bétons.
- Limite les effets de faïençage et de fissuration.
- Augmente la résistance à l'usure et au gel.
- Protège la surface contre une évaporation trop rapide de l'eau due au soleil, au vent et aux fortes chaleurs.
- Assure une protection anti-poussière.
- Donne une patine naturelle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Aspect :** liquide laiteux, transparent après séchage
- **Extrait sec :** 17%
- **Densité :** 1,02
- **pH :** 7 à 9
- **Produit ininflammable.**

APPLICATION

- Bien agiter avant emploi.
- Vaporiser **Profinish** en film homogène sur le mortier frais en 1 ou 2 passes croisées immédiatement après le dernier lissage, lorsque la surface ne présente plus de trace d'humidité (aspect mat).
- Éviter les surcharges qui provoqueraient des variations de teinte.
- **Ne pas utiliser par temps de gel ni par temps pluvieux** (température supérieure à 7° C).
- Le séchage hors poussière a lieu en 20 minutes environ.
- La circulation est possible au bout de 6 heures*.

* Variable en fonction des conditions climatiques

NETTOYAGE

Le matériel de pulvérisation doit être rincé à l'eau.

RENDEMENT

5 à 10 m² par litre suivant la porosité du support.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prendre les précautions habituelles liées à l'emploi de résines :

- Port de gants, masque, lunettes de protection.
- Ventilation des locaux.
- Consulter notre fiche de données de sécurité.

CONSERVATION

Le produit peut être stocké 1 an dans son emballage d'origine, non ouvert, au sec et **à l'abri du gel.**

Existe aussi avec antigel.

AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI - HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS
ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email defi.h2c@orange.fr

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros